

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 591 807 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93115564.2

(51) Int. Cl.⁵: C08F 8/00

(22) Anmeldetag: 27.09.93

(30) Priorität: 09.10.92 DE 4234079
09.07.93 DE 4322884

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.04.94 Patentblatt 94/15

(64) Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: BAYER AG

D-51368 Leverkusen(DE)

(72) Erfinder: Helliger, Ludger Dr.
Carl- Rumpff-Strasse 8

D-51373 Leverkusen(DE)

Erfinder: Kuckert, Eberhard Dr.

Am Scherfenbrand 67

D-51375 Leverkusen(DE)

Erfinder: Löbberding, Antonius Dr.

Am Rohm 105

D-42113 Wuppertal(DE)

Erfinder: Springer, Wolfgang, Dr.

Katernberger Schulweg 31

D-42113 Wuppertal(DE)

(54) Biologisch aktive Polymere.


(57) Die vorliegende Erfindung betrifft neuartige, biologisch aktive Polymere, Verfahren zu deren Herstellung sowie ihre Verwendung für biochemische Erkennungsreaktionen und/oder zur weiteren Umsetzung mit biologisch aktiven Molekülen, wie beispielsweise Proteinen oder Nukleinsäuren.

EP 0 591 807 A2

Die vorliegende Erfindung betrifft neuartige, biologisch aktive Polymere, Verfahren zu deren Herstellung sowie ihre Verwendung für biochemische Erkennungsreaktionen und/oder zur weiteren Umsetzung mit biologisch aktiven Molekülen, wie beispielsweise Proteinen oder Nukleinsäuren.

- In der WO 89/053 29 werden Polymeroberflächen von fertigen, an sich wasserunlöslichen Polymeren, wie Mikrotitrplättchen aus Polystyrol oder Polymethylmethacrylat mittels photochemisch aktiven, biotinylierten Verbindungen in wässriger Lösung anhand polymeranaloger Photoreaktion modifiziert. Die photochemische Verknüpfung der photochemisch reaktiven monomeren Verbindung mit dem Polymeren geschieht in heterogener Phase mit dem von der Lösung benetzten Teil des Polymeren, d.h. nur an den sich berührenden Oberflächen der beiden Phasen. Die hohe Oberflächenspannung des Wassers, die sich in der schlechten Benetzbarkeit des Kunststoffplättchens niederschlägt, sorgt zudem für einen extrem schlechten Kontakt beider Komponenten, die zur Reaktion gelangen sollen. Daraus ergibt sich eine schlechte Quantenausbeute der Photoverknüpfungsreaktion und eine lange Bestrahlungszeit (1,5 h), um überhaupt Verknüpfungsreaktionen erfolgreich durchführen zu können. Die so statistisch funktionalisierte, feste Polymeroberfläche läßt sich prinzipiell nur noch für die Immobilisierung von Biomolekülen über die an sich bekannte Biotin - Avidin - (oder Streptavidin -) Biotin -Biomolekül Sequenz erreichen. Dazu ist es notwendig, auch das zu immobilisierende Biomolekül zuerst einer Funktionalisierung mit Biotin zu unterwerfen. Dabei ist die eigentliche Immobilisierung eines biotinylierten Biomoleküls nur in einem extrem engen Konzentrationsbereich experimentell zugänglich, weil (Strept-) Avidin, als mehrfachfunktionelles Reagenz gegenüber Biotin, gleichermaßen als Brückenglied in der Verknüpfungssequenz, wie auch als Blockiersubstanz (d.h. Vernetzung zwischen den einzelnen Polymermolekülen der Titrierplättchen) reagieren kann. Das bedeutet, daß bei niedriger Konzentration an Biotin-Ankergruppen eine Verknüpfung mit (biotinylierten) Biomolekülen über (Strept-) Avidin nur in geringen Ausbeuten verlaufen kann, während bei hohen Konzentrationen von Biotin-Ankergruppen eine Totalvernetzung mit dem Mikrotitrplättchen und damit keine Verknüpfung mit (biotinylierten) Biomolekülen mehr erfolgt.
- Erfindungsgemäße Polymere lassen sich dagegen in homogener Phase mit Biomolekülen, wie Nukleinsäuren oder Proteinen verknüpfen und somit nicht nur für eine direkte, spezifische Immobilisierung, sondern darüberhinaus auch über die spezifische biochemische Erkennungsreaktion zur Quantifizierung von Biomolekülen einsetzen. Durch den gezielten Einbau des biologisch aktiven Teils, tritt auch bei hohem Umsatz einer Verknüpfungsreaktion keine Vernetzung auf.

- Es wurden nun biologisch aktive Polymere der allgemeinen Formel (I) gefunden



in welcher

- P eine polymere Komponente,
A ein biologisch aktiver Teil und
q die Zahl 1 oder 2 bedeutet.

- Als biologisch aktiver Teil A kommen beispielsweise Biotin, Digoxigenin, Digoxin, Digitoxigenin, Digoxin und Oligonukleotide aus 1 bis 80, vorzugsweise 15 bis 50 und insbesondere 20 bis 35 Nukleotidbausteinen, in Frage. Biotin, Digoxigenin und Oligonukleotid mit 15 bis 50, insbesondere 20 bis 35 Nukleotidbausteinen sind bevorzugt.

- Die polymere Komponente P kann linear, verzweigt oder vernetzt sein und läßt sich beispielsweise durch radikalische Polymerisation oder Polykondensation herstellen. Polyurethane und Polyharnstoffe sind ebenfalls geeignet.

- Als Monomerbausteine der polymeren Komponente kommen beispielsweise Acryl-, Methacryl-, Vinyl- oder Styryl-Derivate oder Mischungen davon in Frage. Dabei kann es sich beispielsweise um deren Säure-, Ester-, Amid- oder Keton-Derivate handeln.

Als Monomerbausteine sind bevorzugt Verbindungen der Formel (II) geeignet



in welcher


Z

für Wasserstoff, C₁-C₂₀-Alkyl, vorzugsweise C₁-C₁₅-Alkyl, insbesondere C₁-C₆-Alkyl, -CO-OR², -CO-NR³R⁴ oder -OOCR⁵ steht und

R¹, R², R³, R⁴ und R⁵

unabhängig voneinander Wasserstoff oder C₁-C₂₀-Alkyl, vorzugsweise C₁-C₁₅-Alkyl, insbesondere C₁-C₆-Alkyl, bedeuten.

Als weitere monomere Bausteine kommen bevorzugt Styrol, α -Methylstyrol oder Verbindungen der Formel (III) in Frage



in der

R⁶ Wasserstoff oder Methyl,

R⁷ CH₂ oder SO₂,


m Null oder 1 und

X Halogen, SO₂-CH₂-CH₂-Halogen, OMe, SO-CH₃ oder Methyl

bedeuten.

Halogen steht dabei vorzugsweise für Chlor, Brom oder Iod, insbesondere Chlor oder Brom, und Me für ein Äquivalent eines Metalls, beispielsweise Natrium, Kalium, Caesium oder Ammonium.

Ebenso kommen 1- und 2-Vinylnaphthalin, 1-Vinylcarbazol und Verbindungen in Frage, die zu solchen der Formel (III) analog sind, als aromatischen Grundkörper jedoch Naphthalin oder Carbazol enthalten, sowie sich von aromatischen Aminen, Phenolen, aromatischen Hydroxycarbon-, Hydroxysulfon-, Aminocarbon- und Aminosulfonsäuren ableitenden (Meth)Acrylamide und (Meth)Acrylate der Formel (IV)



in der

R⁸ für Wasserstoff, SO₃H, COOH, SO₃Me oder COOMe steht, wobei Me ein Äquivalent eines Metalls wie beispielsweise Natrium, Kalium, Caesium oder Ammonium ist, bedeutet und

R⁹ für



mit R¹⁰ = Wasserstoff oder Methyl

steht.

Die Polykondensate, Polyurethane oder Polyharnstoffe sind bekannt, deren allgemeine Herstellungsverfahren werden in Houben-Weyl, Makromolekulare Chemie, Teil 1, (1987), S. 555-608 beschrieben. Zusätzlich sind im Teil 2, S. 1443-1457 und 1561-1751 eine große Anzahl dieser Polymere detailliert für verschiedene Anwendungszwecke näher beschrieben.

Die oben genannten Monomerbausteine können untereinander in Form von statistischen, alternierenden oder verzweigten Block-, Pfropf- oder Kammpolymeren kombiniert werden. Bevorzugt sind statistische Copolymere sowie Homopolymere.


Nichtvernetzte, nichtionische Polymere P haben mittlere Molekulargewichte (\bar{M}_w) zwischen 1 000 und 10 000 000, bevorzugt zwischen 5 000 und 2 000 000. Polykondensationsprodukte haben vorzugsweise mittlere Molekulargewichte zwischen 5 000 und 100 000.

Ionische Polymere haben in der Regel eine Grenzviskosität von mindestens 0,1 dl/g, bevorzugt 0,5 bis 20, insbesondere 1-10 dl/g gemessen in 0,9 % iger wässriger NaCl-Lösung bei 20 °C.


Die Monomerbausteine können reaktive oder aktivierbare Gruppen enthalten, welche die kovalente Bindung beispielsweise zu einem Chelatbildner ermöglichen. Derartige Gruppen können beispielsweise Säurehalogenid-, Imidester-, Benzotriazolyl-, Isocyanato-, Isothiocyanato-, Oxiran oder Diimid-Gruppen sein. Reaktive Gruppen tragende Monomerbausteine sind beispielsweise (Meth)Acrylsäurechlorid, (Meth)Acrylsäure-N-hydroxy-succinimidester, (Meth)Acrylsäure-N-hydroxy-phthalimidester, N-(Meth)-acryloylbenzotriazol, 3- oder 4-Isothiocyanatophenyl-(meth)acrylat, 2-Isothiocyanatoethyl(meth)acrylat, Isocyanatoisopropenylbenzol, Isopropenyl- α,α -dimethylbenzylisocyanat, Vinyloxiran oder eine Kombination aus (Meth)Acrylsäure mit Carbodiimiden genannt.

Als Chelatbildner im Sinne der Erfindung werden alle Strukturen verstanden, die in der Lage sind, ein-, zwei- und dreiwertige Metallionen reversibel zu komplexieren.

Mögliche Chelatbildner sind beispielsweise




oder



(z.T. nach Öffnung cyclischer Säureanhydridfunktionen).


Als Monomerbausteine mit chelatbildenden Gruppen sind beispielsweise die folgenden Verbindungen genannt:



worin



10 mit $R^a = H, CH_3$



mit $R = H, CH_3$

Eine Vielzahl von geeigneten Chelatbildnern sind beschrieben bei L. Yuanfang und W. Chuanchu, Pure and Applied Chemistry, Vol. 63 No. 3, 427-463 (1991).

30 Falls im biologisch aktiven Polymer chelatbildende Gruppen enthalten sind, beträgt der Anteil der Monomerbausteine mit chelatbildenden Gruppen vorzugsweise 10-90, insbesondere 30-80 Gew.% bezogen auf 100 Gew.% Gesamt-Polymer.

Die Monomerbausteine der Komponente P können auch wasserlöslich machende ionische oder nichtionische Gruppen enthalten. Vorzugsweise enthalten die Monomere ionische wasserlöslich machende Gruppen.


35 Bevorzugte Monomerbausteine enthalten wasserlöslichkeitsvermittelnde Gruppen, um so dem Polymer Wasserlöslichkeit zu vermitteln, die für die weitere Verknüpfung mit biologisch aktiven Substraten vorteilhaft ist. Von den wasserlöslichkeitsvermittelnden Gruppen sind Carbon- und Sulfonsäure-Gruppen sowie deren konjugierte Basen besonders bevorzugt. Besonders bevorzugt sind polymere Komponenten P, die für ein-, zwei und drei-wertige Kationen, wie beispielsweise Lanthaniden, insbesondere Europium, chelatisierend wirken.

Es kann sich dabei beispielsweise um p-Styrylsulfonsäuresalz (Na^+, K^+, NH_4^+), Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylamid, Methacrylamid oder Derivate davon handeln. Als Derivate kommen z.B. in Frage: 2-Acryloylamino-2-methyl-propansulfonsäure, Dialkylamino-alkyl-(meth)acrylate und Dialkylamino-alkyl-(meth)acrylamide wie Dimethylaminoethyl-methacrylat, Dimethylamino-propylacrylamid und die sich von solchen (Meth)acrylaten und (Meth)acrylamiden ableitenden quarternierten Verbindungen. Ferner kommen beispielsweise in Frage: N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylpiperidon, N-Vinylcaprolactam, N-Vinylformamid, N-Vinylacetamid, N-Vinyl-N-methyl-acetamid und N-Vinyl-O-methylurethan.

Die Menge an Monomerbausteinen mit wasserlöslich machenden Gruppen im Gesamtpolymer beträgt 50 vorzugsweise 10 bis 90 Gew.% insbesondere 20 bis 70 Gew.% bezogen auf 100 Gew.-% Gesamtpolymer.

Die Komponente P kann neben chelatisierenden und/oder wasserlöslich machenden Gruppen Farbstoffe, insbesondere Fluoreszenzfarbstoffe, enthalten. Vorzugsweise enthält die Polymerkomponente Farbstoffe.

Als Fluoreszenzfarbstoffe kommen beispielsweise in Frage Cumarine der Formel (Va)





(Va),


in der

- 10 R³¹ für O-Alkyl, N(Alkyl)₂, NH-Alkyl, NH-SO₂-Alkyl, O-Trimethylsilyl oder NH-SO₂-Aryl,
 R³² für Wasserstoff, Cyano, Chlor, Hydroxy, Alkyl oder Aryl und
 R³³ für Phenyl oder Hetaryl stehen.

Alkyl bedeutet dabei vorzugsweise C₁- bis C₆-Alkyl, Aryl vorzugsweise Phenyl, Alkylen vorzugsweise C₁-C₆-Alkylen und Hetaryl vorzugsweise (Benz)thiazolyl

R³¹ kann außerdembedeuten, wobei X für Sauerstoff, N-C₁-

- 30 C₄-Alkyl oder (CH₂)_n steht, worin n = 0 oder 1 sein kann.
 Weiterhin geeignet sind Coumarine der Formel (Vb)




(Vb),

worin

R³² und R³³ die bei Formel (Va) angegebene Bedeutung haben.

- 45 Vorzugsweise enthalten die Coumarine der Formeln (Va) und (Vb) an einem der Substituenten R³¹, R³² und R³³ eine funktionelle Gruppe für die Verknüpfung des Farbstoffs mit einem Monomerbaustein oder dem daraus zugänglichen Polymer. NH₂- oder OH-Gruppen sind dafür besonders geeignet.

Ebenfalls geeignet sind Carbostyrile der Formel (Vc)



(Vc),

worin


R^{31} , R^{32} und R^{33} die bei den Cumarinen (siehe Formeln (Va) und (Vb)) angegebenen Bedeutungen haben und

R^{34} für Alkyl, vorzugsweise für C_1 - bis C_6 -Alkyl steht.

5 Auch hier enthält einer der Substituenten vorzugsweise eine funktionelle Gruppe für die Verknüpfung mit einem Monomerbaustein oder dem daraus zugänglichen Polymer.

Weiterhin sind Pyrazoline der Formel (Vd) geeignet

10



15


worin

R^{35} für Wasserstoff oder Methyl,

R^{36} und R^{37} unabhängig voneinander für Wasserstoff oder Chlor und

20

R^{38} für Alkylen,




25

oder Alkylen-O-Alkylen stehen,

wobei Alkyl und Alkylen beispielsweise C_1 - bis C_6 -Alkyl oder C_1 - bis C_6 -Alkylen bedeuten kann.

Auch geeignet sind Naphthalimide der Formel (Ve)

30



35

(Ve),

40

worin

R^{39} für Alkyl und

45


R^{40} und R^{41} unabhängig voneinander für Wasserstoff, O-Alkyl oder N(Alkyl)₂ stehen,

wobei Alkyl vorzugsweise jeweils C_1 - bis C_6 -Alkyl bedeutet und einer der Reste R^{39} , R^{40} oder R^{41} eine NH_2 -Gruppe zur Verknüpfung mit einem Monomerbaustein oder dem daraus zugänglichen Polymer trägt.


Ebenfalls geeignet sind Pyrene der Formel (Vf)

50


55



15 worin
 R^{42} für Wasserstoff oder SO_3H und
 R^{43} und R^{44} unabhängig voneinander für O-Alkyl oder N(Alkyl)₂ stehen,
wobei Alkyl vorzugsweise C₁- bis C₆-Alkyl bedeutet und einer der Reste R^{43} oder R^{44} eine NH_2 -Gruppe zur
Verknüpfung mit einem Monomerbaustein oder dem daraus zugänglichen Polymer trägt.
20 Es kommen auch Fluoresceine der Formel (Vg)



und Rhodamine der Formel (Vh) in Frage




worin
 Y^- ein farbloses Anion, z.B. Cl^- , Br^- , I^- , HSO_4^- ,



X = Cl, Br, I, CH₃

bedeutet und


R⁴⁵ bis R⁴⁸ unabhängig voneinander für Alkyl oder




stehen,

wobei Alkyl vorzugsweise C₁- bis C₆-Alkyl bedeutet und X für Sauerstoff, N-C₁- bis C₄-Alkyl oder (CH₂)_n steht, worin n Null oder 1 sein kann.

NR⁴⁵R⁴⁶ und/oder NR⁴⁷R⁴⁸ können auch zusammen mit dem aromatischen Ring, an den sie gebunden sind, ein polycyclisches System bilden, z.B. ein System der Formel (Vi) oder (Vk).



(Vi)



(Vk)

Diese und weitere geeignete Farbstoffe sind bekannt (siehe z.B. "The Chemistry of Synthetic Dyes", Vol. V, Academic Press (1971) und "Fluorescent Whitening Agents", G. Thieme Verlag Stuttgart (1975)).

Bevorzugt sind Cumarine, Fluoresceine und Rhodamine.

Bevorzugt enthält die Komponente P 1 bis 99 Gew.-%, insbesondere 5 bis 50 und ganz besonders bevorzugt 10 bis 40 Gew.-% Farbstoff enthaltende Monomerbausteine, bezogen auf das Gesamtpolymer. Der restliche Monomer-Anteil der Komponente P enthält vorzugsweise wasserlöslich machende Gruppen.

Im einzelnen seien beispielsweise die folgenden erfindungsgemäßen Polymere der Formel (I) genannt

Biotin-Polymer 1

Biotin-Polymer 2


Biotin-Polymer 3

Biotin-Polymer 4


Biotin-Polymer 5

Oligonukleotid-Polymer 5


Monomereinheit des Polymer 1 mit chelatbildender Gruppe:




Monomereinheit des Polymer 2 mit chelatbildender Gruppe:



Monomereinheit des Polymer 3, mit chelatbildender Gruppe:




30 Monomereinheit des Polymer 4 mit chelatbildender Gruppe:



Monomereinheit des Polymer 5:

50

55



Zusätzlich können erfindungsgemäße biologisch verknüpfbare Polymere noch durch die Herstellungsart bedingt Radikalkettenstarter-Reste enthalten, welche den Resten B-L in Formel (VII) entsprechen.

Die Bausteine A und P der erfindungsgemäßen Polymere sind beispielsweise über eine Ester-, Sulfonsäureester-, Amid-, Sulfonamid-, Urethan-, Thiourethan-, Harnstoff-, Thio-Harnstoff-, Ether-, Amin- und Sulfid-Gruppe miteinander verknüpft. Falls eine erhöhte Beweglichkeit der Bausteine A und/oder P erwünscht ist, können zwischen den Verknüpfungsgruppen Reste wie beispielsweise C_1 - C_{20} -Alkyl, vorzugsweise C_3 - C_{15} -Alkyl, insbesondere C_5 - C_{10} -Alkyl, C_6 - C_{10} -Aryl- C_2 - C_{10} -Alkyl, vorzugsweise Phenyl- bzw. Naphthyl- C_2 - C_8 -Alkyl, oder $(CH_2-CH_2)_1$ mit $1 = 1-20$, vorzugsweise 3-15, insbesondere 5-10, eingebaut sein.


Bevorzugt sind die Bausteine A und P über eine Amid-, Harnstoff-, Ester-, Ether- oder Urethan-Gruppe verknüpft, besonders bevorzugt sind Amid-, Polyether- und Harnstoff-Gruppen.

Die Monomerbausteine sind allgemein bekannt. Die polymere Komponente P läßt sich nach allgemein bekannten Polymerisationsverfahren herstellen.

So werden beispielsweise Vinylmonomere nach den üblichen Bedingungen der radikalischen Polymerisation mit Radikalkettenstartern, die den biologisch aktiven Teil A enthalten (co-) polymerisiert, d.h. bei Temperaturen von 30 bis 150°C , wenn erwünscht oder bei festen Reaktanten in (inerten) Lösemittel, wie beispielsweise Dimethylacetamid, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, (chlorierte) Aromaten, (chlorierte) Aliphaten, Ether, Ester, Ketone, Alkohole, bei atmosphärischem Druck oder bei gasförmigen Monomeren auch bei Überdruck in Autoklaven umgesetzt. Wenn es gewünscht ist, können noch übliche Zusätze wie (\bar{M}_w -Regler wie beispielsweise Dodecanthiol oder n-Butanthiol, Vernetzer bei der Herstellung von Beads wie beispielsweise Divinylbenzol, etc.) der Reaktionslösung beigelegt werden.

Die den biologisch aktiven Teil A enthaltenden Radikalkettenstarter (Verbindungen der Formel (VII) s.u.) sind beispielsweise durch Umsetzung von amino- oder hydroxy-funktionellen Verbindungen, die den biologisch reaktiven Teil A enthalten, mit (sulfon)-säurechlorid- oder isocyanat-funktionellen Radikalkettenstartern zugänglich.

Der biologisch aktive Teil A, der in den Polymeren der Formel (I) enthalten ist, wird mit Hilfe von neuen biologisch aktiven Initiatoren der allgemeinen Formel (VII)



50

worin

A der oben definierte biologisch aktive Teil ist,

B ein radikalbildender Teil und

L eine Linkergruppierung und

55 y die Zahl 0 oder 1 bedeutet,

erhalten.

Als Linkergruppierung L kommen folgende Gruppierungen in Frage:

-SO₂-, -COO-, -SO₂NH-, -CO-NH-, -NH-CO-O-, -NH-CS-O-, -NH-CO-NH-, -NH-CS-NH-, -O-, -NH-, -S-

Bevorzugte Linkergruppierungen sind -CO-NH-, -NH-CO-NH-, -COO-, -NH-CO-O. Die Gruppen -CO-NH- und -NH-CO-NH- sind besonders bevorzugt.

Die Linkergruppierung L verknüpft den biologisch aktiven Teil und den radikalbildenden Teil B kovalent miteinander.

- 5 Falls eine erhöhte Beweglichkeit der Bausteine A und/oder B erwünscht ist, kann durch L auch eine Abstandhalterfunktion ausgeübt werden, wobei L dann aus folgenden Untereinheiten der Formel (VIII) bestehen kann:

L'-R-L' (VIII)

10

worin

L' die bei L angegebenen Bedeutungen hat und

R für C₁-C₂₀-Alkyl, vorzugsweise C₃-C₁₅-Alkyl, besonders bevorzugt für C₅-C₁₀-Alkyl, für C₆-C₁₀-Aryl, C₂-C₁₀-Alkyl, vorzugsweise für Phenyl- bzw. Naphthalen-C₂-C₈-Alkyl, für (CH₂-CH₂-O)_n steht, worin

15

n 1 bis 20, vorzugsweise 3 bis 15 und besonders bevorzugt 3 bis 10, bedeutet.

Als radikalbildender Teil B kommen folgende Verbindungen in Frage:

1) Azostrukturen der allgemeinen Formel (IX)


20

R¹¹-N=N-R¹² (IX)

worin

R¹¹ und R¹² C₁-C₂₀-Alkyl, C₃-C₁₀-Cycloalkyl, C₇-C₂₀-Aralkyl oder die Gruppe

25



30

bedeuten, und

Y

35


CN, N₃ oder



40


R¹⁵-O-,

45





R¹⁵S-, NCS-, SCN-,

50




55

HO-,



bedeutet,
 R^{13} , R^{14} und R^{15} unabhängig voneinander C_1 - C_{20} -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl bedeuten oder wenn R^{13} und R^{14} verknüpft sind C_2 - C_{30} -Alkylen bedeuten oder zusätzlich einer der Reste R^{13} oder R^{14} , jedoch nicht beide gleichzeitig, Phenyl, Toly, Benzyl oder Phenethyl bedeutet,

R^{16} unabhängig C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl oder C_6 - C_{12} -Aryl bedeutet;
 2) Tetraaryl/alkylethane der allgemeinen Formel (X)




in welcher

Z für Hydroxy, C_1 - C_6 -Alkyl oder C_6 - C_{20} , insbesondere für Hydroxy, Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, Phenyl oder Naphthyl steht,

R^{17} und R^{18} unabhängig voneinander für C_1 - C_6 -Naphthyl, insbesondere für Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, Phenyl oder Naphthyl stehen und

n für die Zahlen 1 bis 6, vorzugsweise 1, 2, 3, 4 oder 5, steht;

3) Dinitrile der Formel (XI)




in welcher

R^{20} , R^{21} und R^{23} unabhängig voneinander für $(\text{CH}_2)_m$ -H stehen, worin

m für die Zahlen 1 bis 6, vorzugsweise 1, 2, 3, 4 oder 5 steht;

4) Peroxide der allgemeinen Formel (XII)



in welcher


1 die Zahlen 0 bis 6, vorzugsweise 0, 1, 2, 3 oder 4, insbesondere 0, 1 oder 2, bedeutet und
 R^{24} Phenylen, Naphthylen, C_3 - C_6 -Alkylen oder C_3 - C_6 -Cycloalkylen bedeutet.

Die unter 1) und 4) genannten Strukturen der Bausteine B sind bevorzugt.

5 Die Verbindungen der Formeln (IX) bis (XII) sind allgemein bekannt (vgl. beispielsweise US-PS 3 956 269, Houben-Weyl, Makromolekulare Stoffe, Teil 1, S. 16-19).

Bevorzugte Azostrukturen der Formel (IX) sind Verbindungen der Formel (IXa)

10



15

in welcher


p die Zahlen 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 15, insbesondere 2 bis 10, bedeutet,

Y^1 für CM, N_3 , $COOR^{26}$ und

20 R^{25} und R^{26} unabhängig voneinander C_1 - C_6 -Alkyl, insbesondere Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, oder C_3 - C_6 -Cycloalkyl, insbesondere Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl, bedeuten.

Eine besonders bevorzugte Struktur der unter 1) genannten Bausteine B hat die Formel (IXb)

25



30

d.h., p bedeutet 2, R^{25} CH_3 und Y^1 CN.

35 Eine besonders bevorzugte Struktur der unter 4) genannten Bausteine B entspricht der Formel (XII) mit $1 = O$ und $R^{24} = \text{Phenylen}$.

Die Strukturen der Formeln (IX) bis (XII), die den radikalbildenden Teil ausmachen, tragen 1 (y in Formel VII = O) oder 2 (y in Formel (VII) = 2) reaktionsfähige Gruppen X^1 (vgl. Beschreibung der Formel (XIII)).

40 In den Azostrukturen der Formel (IX) tragen die Reste R^{11} und R^{12} diese Gruppe(n). In den Strukturen der Formeln (IXa), (IXb), (X) und (XII) sind die endständigen Wasserstoffatome durch diese Gruppe(n) ersetzt. Die Dinitrile der Formel (XI) tragen diese Gruppe(n) symmetrisch um die zentrale Bindung in R^{20} , R^{21} und/oder R^{23} .


Im einzelnen seien beispielsweise die folgenden biologisch aktiven Initiatoren der Formel VII aufgezeigt.

45


50

55

Initiator 1:




Initiator 2:




Initiator 3:




Initiator 4:



Initiator 5:




Initiator 6:




10

Initiator 7:




20

Die biologisch aktiven Radikalketteninitiatoren der allgemeinen Formel (VII)



25

werden hergestellt, indem man radikalbildende Verbindungen der allgemeinen Formel (IX)



30 wobei


B wie oben definiert ist und

X¹ NCO, NCS, COCl, COOH, CO-O-NH-Hydroxysuccinimid, OH, NH₂, SH, Cl, Br oder I sein kann und

y 0 oder 1, bevorzugt 1 ist,

35 mit 1 oder 2 Äquivalenten biologisch aktiven Substanzen A in gegenüber den unter X¹ genannten Gruppierungen chemisch inerten Lösungsmitteln, wie beispielsweise Chloraliphaten, Ketone, Nitrile, Sulfoxide, Sulfone u.ä., bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C umgesetzt.

Bei Verbindungen der allgemeinen Formel (XIII)



in denen

X¹ COCl oder CONHSO₂Cl bedeutet,

45 ist dem Reaktionsgemisch zweckmäßigerweise ein Protonenfänger wie beispielsweise Pyridin oder Triethylamin zuzusetzen, wohingegen, wenn X = COOH, die Umsetzung in Gegenwart von Carbodiimiden, beispielsweise Dicyclohexylcarbodiimid, durchgeführt wird.

Als Verbindung der Formel X¹-B-(X¹)_y werden in das erfindungsgemäße Verfahren bevorzugt Verbindungen, in denen X¹ = NCO und CO-O-N-Hydroxysuccinimid bedeutet, eingesetzt.

50 Die Reaktion erfolgt bevorzugt zwischen 0 und 30 °C, besonders bevorzugt zwischen 15 und 25 °C und insbesondere bei ca. 20 °C. Als Lösungsmittel werden bevorzugt Methylenchlorid, Aceton oder Acetonitril eingesetzt.

Die Verbindungen der Formel (XIII) sind allgemein bekannt oder lassen sich nach allgemein bekannten Verfahren herstellen (vgl. z.B. US-PS 4 155 937).

55 Die Linkergruppierung L wird gebildet durch die Umsetzung von X¹ aus der Formel X¹-B-(X¹)_y mit der reaktiven Gruppe im biologisch aktiven Baustein A, beispielsweise der Carboxylgruppe in Biotin oder der Aminogruppe im Oligonukleotid.


Die Isolierung der biologisch aktiven Radikalkettenstarter erfolgt nach an sich bekannten Methoden, z.B. nach dem Abfiltrieren von gegebenenfalls gebildeten (ionischen) Nebenprodukten durch Abdampfen des

Lösungsmittels im Hochvakuum, wenn niedrigsiedende Lösungsmittel verwendet werden, oder durch Ausfällung durch Zusatz eines geeigneten Fällungsmittels, wobei das erfindungsgemäße Produkt in der Regel rein anfällt. In den Fällen, in denen die Nebenprodukte nicht flüchtig oder nicht durch Umlösen oder Filtrieren von den erfindungsgemäßen Verbindungen abtrennbar sind, erfolgt die Isolierung der erfindungsgemäßen Verbindungen durch an sich bekannte Methoden der Flüssigchromatographie, beispielsweise Säulenchromatographie oder präparative HPLC (Hochdruckflüssigkeitschromatographie).


Herstellung der biologisch aktiven Polymere der Formel (I):

Durch den (thermisch) initiierten Zerfall des Radikalkettenstarters werden freie Radikale, die den biologisch reaktiven Teil A enthalten, gebildet, die mit den ethylenisch ungesättigten Verbindungen zu neuen freien Radikalen reagieren, welche weitere ethylenisch ungesättigte Monomere addieren, wobei der Abbruch der Wachstumsreaktion durch Kombination zweier wachsender Radikale, durch deren Disproportionierung, Wasserstoffabstraktion oder Kettentransfer (z.B. bei Verwendung von Reglern) erfolgt. Bei Abbruch durch erstere Reaktion entstehen erfindungsgemäße Polymere der Formel A-P-A, wohingegen bei letzteren Reaktionen erfindungsgemäße Polymere der Formel A-P entstehen. Bei mehreren, gleichzeitig auftretenden Abbruchreaktionen bilden sich Gemische der erfindungsgemäßen Polymere aus beiden Formeln. Die Molmassen der erfindungsgemäßen Polymere sind durch an sich bekannte Variationen der experimentellen Details, wie Initiator-, Monomer-, gegebenenfalls Reglerkonzentration, Temperatur und Lösemittel einstellbar.


Durch Verwendung eines mercaptogruppenhaltigen biologisch aktiven Teils, A-SH kann die radikalische Kettenpolymerisation auch unter Verwendung nichtfunktioneller, herkömmlicher Radikalkettenstarter, wie beispielsweise Azoisobutyronitril oder Dibenzoylperoxid initiiert werden, wobei der mercaptogruppenenthaltende Teil A dann gleichzeitig als Kettenüberträger und Molgewichtsregler fungiert.



Alternativ können auch sonstige an sich bekannte mono- und bifunktionelle Initiatoren (AnI) für die anionische Polymerisation, verwendet werden, indem der Abbruch der Wachstumsreaktion nach Erreichen der gewünschten Molmasse mit funktionalisierbaren Reagenzien wie beispielsweise I_2 oder Br-CN erfolgen kann, woran dann die Verknüpfung mit hydroxy- oder aminofunktionellen Verbindungen, die den biologisch reaktiven Teil A enthalten, in polymeranaloger Weise erfolgt:



Als weiteres Verfahren zur Herstellung erfindungsgemäßer Farbstoffe eignet sich die (lebende) kationische Polymerisation dazu befähigter Monomere unter an sich bekannten Bedingungen, d.h. in Gegenwart kationischer Initiatoren (KatI) wobei die Wachstumsreaktion nach Erreichen der gewünschten Molmasse durch amino-, thio-, hydroxyfunktionelle, den biologisch aktiven Teil enthaltende Verbindungen abgebrochen wird.



Als Modifizierung der lebenden kationischen Polymerisation ist die Inifer-Methode zur Herstellung erfindungsgemäßer Polymerer geeignet, (vergl. Kennedy, J.P.: Polymer J. 12, 609, (1980), wo die Funktion des Initiators und Kettentransferagenz von ein und derselben Verbindung ausgeübt werden.

Die funktionellen Endgruppen können dann in polymeranaloger Weise mit amino- oder thio-funktionellem, biologisch aktivem Teil A enthaltender Verbindung reagiert werden.

Als weiteres Verfahren für die Herstellung erfindungsgemäßer Polymere A-P-A eignen sich Polykondensationsreaktionen, indem man nach an sich bekannten Verfahren zur Polykondensation befähigte Monomere, wie beispielsweise Diol oder Diamine und Bis-Isocyanate oder Bis-Säurechloride, einer Kondensationsreaktion unterwirft, deren Abbruch nach Erreichen der gewünschten Molmasse mit biologisch reaktivem Teil A enthaltenden Verbindungen erfolgt.

Die durch diese Verfahren erhaltenen erfindungsgemäßen Polymere können, falls sie funktionelle Gruppierungen besitzen, in an sich bekannten polymeranalogen Reaktionen weiter umgesetzt werden, um so das gewünschte Eigenschaftsbild zu erreichen, z.B. Wasserlöslichkeit.

Zweckmäßiger und einfacher ist es, die gewünschten Eigenschaften durch die Polymerisation von geeigneten Monomeren einzustellen. Hier sind radikalisch polymerisierbare Monomere in Ihrer Vielseitigkeit der chemischen Eigenschaften den anderen Monomeren überlegen. Daher ist das Verfahren der freien radikalischen Kettenpolymerisation unter Verwendung von Radikalkettenstartern oder Kettenüberträgern, die den biologisch aktiven Teil A enthalten, bevorzugt.

Die erfindungsgemäßen biologisch verknüpfbaren Polymere der Formel (I) lassen sich für immunologische Zwecke wie beispielsweise für Gen-Sonden-Tests oder zur Immobilisierung und Markierung von biologischen Substanzen, wie beispielsweise DNA verwenden.

Die nachfolgenden Beispiele dienen nur der Erläuterung und sind nicht so auszulegen, als ob sie die Art und den Umfang der vorliegenden Anmeldung in irgendeiner Weise einschränken.

15 Beispiele

A) Herstellung von biologisch aktiven Initiatoren

Beispiel 1 (entspricht Initiator 1)

20 3 mmol Biotin wird mit 1 mmol 2,2'-Azobis[2-methyl-N-(2-hydroxyethyl)-propionamid] und 3 mmol Dicyclohexylcarbodiimid in 20 ml trockenem Dimethylformamid bei Raumtemperatur 18 h unter Reinstickstoff gerührt. Der entstandene Niederschlag wird abfiltriert. Dem Filtrat wird 1 ml konzentrierte wässrige Ammoniaklösung zugesetzt. Es wird noch eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt und nochmals filtriert. 25 Das Filtrat wird auf zerstoßenes Eis gegossen, wobei das erfindungsgemäße Produkt (Initiator 2) ausfällt. Der getrocknete und gewaschene Niederschlag ergibt laut DC-Analyse in Methanol:Chloroform (2:1, I₂-Detektion) und ¹H-NMR das reine erfindungsgemäße Produkt.

Beispiel 2

30 Herstellung von Oligonukleotid-Initiatoren

1,5 mg (0,26 µmol) des 5'-Aminolink-Oligonukleotids der Sequenz ATCCAGTTGTGTCTTCAAC in Natriumphosphatpuffer (pH = 7,5) werden mit einer Lösung von 6 mg (12,6 µmol) 4,4'-Azobis(4-cyanopentansäure N-Hydroxy-succinimidylester) in Dimethylformamid versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde 72 h bei 35 Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsprodukt wird durch präparative HPLC (Hochdruckflüssigkeitschromatographie) an einer RP 18 Säule mit einem in 30 min linear ansteigenden Gradienten von Acetonitril in 0,1 M Triethylammoniumacetat isoliert. Ausbeute 35 % der Theorie.

40 B) Biologisch aktive Polymere

Beispiel 3

In 200 ml Methylenchlorid werden 10 g Azobisisobutyronitril (AIBN) sowie 100 g Polyethylenoxid 45 (Molmasse 400), Polyol E 400 zugefügt. Die Lösung wird auf 0 °C abgekühlt und bis zur Sättigung HCl-Gas eingeleitet (ca. 46 g HCl in 3 h). Die resultierende klare Lösung wird über Nacht bei 0 °C gerührt und danach langsam unter Rühren auf 200 g Eis/100 g Wasser gegossen. Nach 2 h Rührzeit werden die beiden Phasen im Scheidetrichter getrennt, die wässrige Phase wird 3 mal mit Methylenchlorid nachextrahiert und die vereinigten Phasen mit wässriger NaHCO₃ Lösung und Wasser ausgeschüttelt. Die organische Phase 50 wird über Na₂SO₄ getrocknet und am Rotationsverdampfer bei Raumtemperatur im Hochvakuum eingedampft. Die Ausbeute beträgt 41,6 g, entsprechend 70,7 % d. Th. Die ¹⁴N-Elementaranalyse ergibt 3,4 % Stickstoff (theor. 3,1 %).

Beispiel 4

55 In eine Lösung aus 5 g Produkt aus Beispiel 1 in 50 ml Tetrahydrofuran wurde bis zur Sättigung COCl₂ eingeleitet. Nach dem Eindampfen bis zur Trockne verbleiben 5,5 g eines viskosen Öls.

Beispiel 5 biotinylierter Starter = Initiator 2

In 15 ml Dimethylsulfoxid (DMSO) werden 1 g Na_2CO_3 und 1 g Biotinhydrazid zum Lösen auf 75 °C erwärmt. Nach dem Abkühlen auf 0 °C werden 2,02 g Substanz aus Beispiel 2 zugegeben und über Nacht bei Raumtemperatur nachgerührt. Der Niederschlag wird abfiltriert, das Filtrat am Rotationsverdampfer eingedampft, in Chloroform aufgenommen, mit NaHCO_3 -Lösung und Wasser ausgeschüttelt und über Na_2SO_4 getrocknet. Nach Abdampfen des Lösungsmittels verbleiben 1,26 g eines viskosen Öls.


Beispiel 6

Herstellung eines biologisch aktiven Polymers (Markierungspolymer) aus einem Initiator mit Biotin als biologisch aktiver Endgruppe

In 10 ml trockenem Dimethylsulfoxid werden gelöst:

- a) 1,5 g Natrium-p-styrylsulfonat
- b) 0,5 g Cumarinfarbstoff 1 und
- c) 100 mg des Initiators aus Beispiel 5

Formel des Cumarinfarbstoffs:



Die Lösung wird mit Reinstickstoff durchgespült, auf 70 °C erhitzt und 16 h bei dieser Temperatur gehalten. Der Rohansatz wird in 200 ml Methanol gefällt, abgesaugt, getrocknet und einer Ultrafiltration (Ausschlußgrenze 10 000 Dalton) unterworfen. Das wasserlösliche, fluoreszierende Polymer hat eine mittlere Molmasse von 110.000 Dalton (\bar{M}_n) und kann direkt für Umsetzungen mit Avidin oder Streptavidin eingesetzt werden.

Umsetzung von biotinyliertem Polymer mit Streptavidin:

Eine Lösung aus dem Polymer aus Beispiel 6 (Konz.: 6 mg/ml) wird mit 6 μl Streptavidin (Konz.: 1 mg/ml) versetzt und 8 h lang bei Raumtemperatur geschüttelt.

Das Reaktionsprodukt wird einer SDS-Gelelektrophorese (in Acrylamid) unterworfen. Als Vergleich werden reines Streptavidin und reiner polymerer Farbstoff aufgetragen.

Das Resultat der Elektrophorese ergibt nach Anfärben mit Coumassie-Blue (Farbstoffreagenz auf Proteine), daß das Streptavidin völlig vom Polymerfarbstoff gebunden wurde. Die breite Bande des Reaktionsgemisches zeigt eine grün-blaue Färbung, während keine Bande im Bereich des Streptavidins zu sehen war. Der reine Farbstoff zeigt keinerlei Anfärbung mit Coumassie-Blue. Der reine Farbstoff besitzt aufgrund seiner synthetischen Herstellungsart trotz Ultrafiltration eine Molgewichtsverteilung, die sich auch auf das Reaktionsprodukt, d.h. die Streptavidin-Polymer Kopplungsprodukte überträgt. Diese Kopplungsprodukte können als Marker für biotinylierte Biomoleküle dienen, beispielsweise Antikörper, Nukleinsäure, Proteine.

Beispiel 7

Herstellung eines Markierungspolymeren aus einem Initiator mit Oligonukleotid als biologisch aktiver Endgruppe.

Es wird genauso verfahren, wie in Beispiel 6, statt des Initiators aus Beispiel 5 wird der Initiator aus Beispiel 2 und statt 10 ml Dimethylsulfoxid werden 1,2 ml verwendet:

- a) 0,3 g Natrium-p-styrylsulfonat
- b) 0,1 g Cumarinfarbstoff 1 und
- c) 0,5 mg des Initiators aus Beispiel 2

Das Polymer hat eine mittlere Molmasse von 500 000 (\bar{M}_n) und kann direkt in Gensondentests zum Nachweis von DNA oder RNA der Komplementärsequenz des Oligonukleotids eingesetzt werden.

Beispiel 8

Synthese des Monomer 1 für Polymer 1:

2 g 1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N'-tetraessigsäure werden in 30 ml Wasser gelöst und mit 2,5 g Triethylamin neutralisiert, das Wasser verdampft und der Rückstand in 50 ml Acetonitril aufgenommen. Dazu werden 0,96 g Methacrylsäureanhydrid und 0,62 g Triethylamin addiert und über 6 h auf ca. 50 °C erhitzt. Die Rohlösung wird filtriert, eingeeengt und mit 1 n Salzsäure auf pH 3 gestellt. Danach wird die Mischung eingeeengt und aus Aceton ausgefällt.

Das Produkt wird im ¹H-NMR an der charakteristischen Resonanz der Methacrylprotonen bei 5,55 und 6,15 ppm identifiziert. Ausbeute: 56 % der Theorie.

Beispiel 9

Synthese des Monomer 2 für Polymer 2:

Es wurde nach dem gleichen Verfahren gearbeitet wie in Beispiel 8, statt Methacrylsäureanhydrid wurde Itaconsäureanhydrid verwendet.

Beispiel 10

Synthese des Monomer 3 für Polymer 3:

5 g p-Aminosalicylsäure werden in Dimethylacetamid gelöst, 3 g Methacrylsäureanhydrid hinzugefügt und bei 90 °C erhitzt. Die Rohlösung wird eingeeengt und auf Wasser gegossen. Der Niederschlag wird filtriert, mit Wasser nachgewaschen und getrocknet.

Das Produkt wird im ¹H-NMR an der charakteristischen Methacrylprotonen bei 5,55 und 6,15 ppm identifiziert. Ausbeute: 65 % der Theorie.

Beispiel 11

Synthese des Monomer 4 für Polymer 4:

Es wurde das gleiche Verfahren angewendet wie unter Beispiel 10, statt Methacrylsäureanhydrid wurde α,α -Dimethyl-misopropenylbenzylisocyanat verwendet.

Beispiel 12 bis 15

Herstellung der Polymeren 1-4:

Es wurden bei Polymer 1 und 3 die Polymerisationsbedingungen von Beispiel 6 mit Initiator aus Beispiel 1 und für Polymer 2 und 4 die Bedingungen wie unter Beispiel 7 beschrieben mit Initiator aus Beispiel 2 mit folgenden Monomeren angewendet:

	Monomer 1	Monomer 2	Monomer 3	Monomer 4	Kaliumsulfopropylmethacrylat	Molmasse (\bar{M}_n)
Polymer 1	2 g	-	-	-	2 g	130.000
Polymer 2	-	0,2 g	-	-	0,2 g	420.000
Polymer 3	-	2 g	2 g	-	1 g	115.000
Polymer 4	0,1 g	-	-	0,2 g	0,1 g	380.000

Die Polymeren werden einer Ultrafiltration mit Ausschlußgrenze 10.000 Dalton unterworfen und per wäßriger GPC (Gelpermationschromatographie) auf Molmasse untersucht. Die Polymere können jetzt mit Metallionen beladen

werden und dann zur Umsetzung mit (Strept-)Avidin (Polymere 1 und 3) bzw. zum Nachweis der TA Promoterregion des HIV Gens eingesetzt werden (Polymere 2 und 4).

Biologisch aktive Substanzen, die mit Markierungspolymeren markiert sind

Beispiel 16

Doppelmarkierung der Polymer-Oligonukleotidsonde

- 5 Zum Nachweis der Kopplung der Oligonukleotidsonde an das Polymer und zum Vergleich der Nachweisempfindlichkeit der im Polymer gebundenen Cumarin-Fluoreszenzfarbstoffe mit den herkömmlichen Phosphor³² (P³²) oder Digoxigenin-Markierungen wurden eine Doppelmarkierung der Polymer-Oligonukleotidsonde durchgeführt.

- Die reaktive 5'-Amino-Oligonukleotidsonde mit der 19 mer Nukleotidsequenz 5'd ATCCAGTTGTGTCTT-
 10 CAAC aus Beispiel 2 wurde mit alpha P³²-dCTP unter Verwendung eines Endgruppenmarkierungskits der Firma Boehringer Mannheim am 3'Ende markiert. Die Endgruppenmarkierung wurde alternativ nicht radioaktiv mit Digoxigenin-dUTP vorgenommen. In einem 50 µl Ansatz mit 10 µl Reaktionspuffer (Kaliumkacodylat 1 mol/l; Tris/HCL 125 mmol/l, Rinderserumalbumin 1,25 mg/ml; pH 6,6; 25 °C) 1-2 µg Oligonukleotid, 5 Einheiten Terminale Transferase Kobaltchlorid (COCl₂) 2,5 mmol/l und 25 µCi alpha P³²-dCTP werden nach
 15 60 Minuten bei 37 °C ca. 50 % Endmarkierung erreicht.

Die Kopplung an das Polymer wurde wie in Beispiel 7 beschrieben durchgeführt.

Das Polymer wurde in Ethanol gefällt und dann in 1 ml bidestilliertem Wasser gelöst. Durch Gelelektrophorese in 17 %igem Polyacrylamidgel wurde nachgewiesen, daß das Oligonukleotid an das Polymer gebunden ist.

- 20 Mit der doppelmarkierten Polymer-Oligonukleotidsonde, die einen Nachweis über die Fluoreszenz des im Polymer gebundenen Cumarin-Fluoreszenzfarbstoffes ermöglicht oder einen Nachweis über das im Oligonukleotid gebundene P³² bzw. Digoxigenin wurde eine Slot Hybridisierung wie in dem nachfolgenden Beispiel 17 beschrieben und eine Flüssighybridisierung wie im Beispiel 18 beschrieben durchgeführt.

Beispiel 17

Slot Blot Hybridisierung mit Polymer-Oligonukleotidsonde

- Die Hybridisierung wurde nach üblichen Verfahren durchgeführt bei einer Inkubationstemperatur von 40
 30 bis 68 °C.

- Je nach Hybridisierungstemperatur wurden unterschiedliche Substanzen zugesetzt. Dextransulfat oder andere Polymere wurden eingesetzt, um die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Hybridisierung zu erhöhen. Detergentien und Blockierungs-Reagentien wie Trockenmilch, Denhardt's Lösung, Heparin oder Natriumdodecylsulfat (im folgenden SDS genannt) wurden zugesetzt, um die unspezifische Bindung der
 35 DNA an die Membran zu unterdrücken. Denaturierende Agentien wie Harnstoff oder Formamid können eingesetzt werden, um die Schmelztemperatur der Hybride zu reduzieren, so daß niedrigere Hybridisierungstemperaturen angewandt werden können. Darüber hinaus können durch Zugabe von heterologer DNA die nicht spezifische Bindung von Sonden an nicht homologer DNA auf dem Blot reduziert werden.

- Zur Vorbereitung der Hybridisierung wurden 50-500 ng der nicht markierten genomischen DNA von
 40 *Nitrosomonas europaea* zunächst 5 Minuten bei 100 °C denaturiert, auf 0 °C abgekühlt und dann auf vorbehandelte Nitrocellulose oder Nylonmembranen mit Hilfe eines Minifold II - Filtrationsgerätes der Firma Schleicher und Schüll aufgetragen und bei 80 °C 2 Stunden fixiert. Die Filter wurden in einer versiegelten Plastik-Folientasche oder Plastikbox mit mindestens 20 ml Hybridisierungslösung pro 100 cm²-Filter bei 68 °C mindestens 1 Stunde hybridisiert.

- 45 Die Lösung wurde durch 2,5 ml/100 cm²-Filter Hybridisierungslösung ersetzt, der 100 ng Polymer-Oligonukleotidsonde aus Beispiel 16 zugesetzt wurden. Die Filter wurden mindestens 6 Stunden unter schwachem Schütteln bei 68 °C inkubiert.

Die Filter wurden dann 2 x 5 Minuten bei Zimmertemperatur mit mindestens 50 ml 2 x SSC, 0,1 % SDS pro 100 cm²-Filter und 2 x 15 Minuten bei 68 °C mit 0,1 x SSC, 0,1 % SDS gewaschen.

- 50 Die Filter wurden dann direkt zur Detektion der hybridisierten DNA eingesetzt.

Lösungen:

20 x SSC: 3M NaCl, 0,3 M Na-Citrat pH 7,0

Hybridisierungslösung 1: 5 x SSC; 0,1 % N-Lauroylsarcosin, Na-Salz; 0,02 % SDS; 0,5 % Blocking Reagenz (Boehringer Mannheim) Lösung bei 50-70 °C lösen

- 55 Andere Hybridisierungslösungen, die ebenfalls für die Slot Blot Hybridisierung eingesetzt werden können, sind z.B:

Hybridisierungsmix 2: 50 % Formamid 7 x SSC; 2 x Denhardt's Lösung (100 x Denhardt's: 2 % Ficoll, 2 % Polyvinylpyrrolidon, 2 % Rinderserumalbumin) 300 µg/ml

- Kalbsthmus-DNA
- Hybridisierungsmix 3: 6 x SSC; 10 x Denhardt's-Lösung;
50 µg Heringssperma DNA, Rinderserumalbumin 0,1 %
- Hybridisierungsmix 4: 5 x SSC; PEG; 5 % Trockenmilchpulver
0,01 M Natriumpyrophosphat;
- 5 Der Nachweis erfolgte über den im Polymer der Oligonukleotidsonde gebundenen Cumarin-Fluoreszenzfarbstoff. Die fluoreszierenden Slot Blots des Filters wurden in einem Shimadzu CS 930 Scanner quantitativ ausgewertet.
- Durch die Doppelmarkierung des Oligonukleotids mit P³² durch 3'Endgruppenmarkierung mit terminaler
- 10 Transferase war eine Auswertung des Hybridisierungsversuches auch über Autoradiographie möglich. Das Filter wurde dazu auf einer Glasplatte fixiert und dann ein Röntgenfilm aufgelegt und 2-5 Stunden exponiert. Nach der Entwicklung des Films wurde die Schwärzung des Slot Blots quantitativ mit einem Shimadzu Scanner quantitativ ausgewertet. Alternativ wurden auch andere Nachweismethoden eingesetzt. Mit digoxi-
- 15 genierten Polymer-Oligonukleotid-Sonden wurde ein Farbstoff-Nachweis mit alkalischer Phosphatase konjugierten Antikörpern und Brom-Chlor-Indolylphosphat und Nitroblautetrazolium oder ein Chemilumineszenz-Rad Out mit alkalischer Phosphatase und AMPPD (3-(2'-Spiroadamantan)-4-Methoxy-4-(3''-Phosphoryloxy)-phenyl-1,L-dioxetan) als Substrat durchgeführt.
- Durch die Doppelmarkierung war der direkte Vergleich der Sensitivität verschiedener Nachweis-
- Systeme möglich.

20 Ergebnis:

- Durch die Signalamplifikation der Cumarin-Farbstoffmoleküle im Polymer (ca. 200 Farbstoffmoleküle/
- 25 Polymer) der Oligonukleotidsonde konnte mit der Detektion von 1-0,1 pg DNA nahezu die gleiche Sensitivität wie mit enzymatischen Nachweismethoden erreicht werden. Durch die Verwendung eines Polymer-Trägers für die Cumarin-Farbstoffmoleküle wird eine um den Faktor 100-1000 höhere Sensitivität erzielt als mit der herkömmlichen Markierung mit Fluoreszenzfarbstoffen über Fluoreszenz-Nukleotidbausteine.

30 Beispiel 18

Flüssighybridisierung mit der Polymer-Oligonukleotidsonde

- Flüssighybridisierungen wurden als Sandwich Hybridisierungen mit Streptavidin gecoateten magnetischen Partikeln der Firam Dynal (Hamburg) zur Separation des Hybridisierungskomplexes durchgeführt.
- 35 Die Flüssighybridisierungstests wurden als Sandwich Tests mit 100 ng 5'-biotinylierter Capture Oligonukleotidsonde mit der Nukleotidsequenz 5'd CTGCTCGTAGACAATGCGT, 100 ng Polymer-Oligonukleotidsonde wie im Beispiel 13 (Detector Gensonde) und Nitrosomonas Target-DNA in verschiedenen Konzentrationen (50 ng-1 000 ng) in einem Volumen von 50 µm durchgeführt.
- 40 Nach 10 minütigem Erhitzen auf 100 °C und anschließendem Abkühlen auf 0 °C wurden 50 µl 2 x Hybridisierungsmix 1 (Boehringer Mannheim) zugegeben und 1 Stunde bei 68 °C hybridisiert. Die magnetischen Beads wurden mit 1 x Hybridisierungsmix 1 vorbehandelt und nach dem Separieren über einen Magneten die Flüssigkeit abpipettiert und der Hybridisierungsansatz zugegeben und 1/2 Stunde bei Raumtemperatur unter schwacher Bewegung inkubiert. Der gekoppelte Hybridisierungskomplex wurde mit
- 45 den Beads separiert, die Restflüssigkeit abpipettiert und einmal mit Puffer A (2 x SSC; 0,1 % SDS), dann mit Puffer B (0,1 SSC; 0,1 % SDS) 2 x gewaschen.
- Anschließend wurde 500 µl bidest. H₂O zugegeben und die Fluoreszenz der Polymer-Oligonukleotidsonde im Hybridisierungskomplex in einem Fluoreszenzphotometer bei 375 nm Anregung und 495 nm Emission gemessen.
- 50 Parallel dazu wurde die Blocking Reaktion und Antikörper-Reaktion zum Nachweis der Hybridisierung über Chemilumineszenz durchgeführt. Die mit DNA beladenen Beads wurden 1 x mit 150 µl Waschpuffer (0,1 M Maleinsäure, 0,1 M NaCl, pH 7,5, 0,3 % Tween 20) behandelt und nach dem Separieren und Abpipettieren des Waschpuffers 400 µl Puffer 2 (0,1 M Maleinsäure; 0,15 M NaCl, pH 7,5; 1 % Blocking Reagenz (Boehringer, Mannheim) zugegeben. Nach 1/2 Stunde Inkubation bei Raumtemperatur wurde
- 55 separiert, abpipettiert und 100 µl Antikörperkonjugat-Lösung (AK 1:10 000 in Puffer 2) zugegeben und 1/2 Stunde Raumtemperatur inkubiert, dann separiert, abpipettiert und mit 400 µl Waschpuffer behandelt, 2 x 15 Minuten bei schwacher Bewegung. Anschließend wurde separiert und mit 150 µl Puffer 3 (0,1 M Tris/HCl Puffer mit 0,1 M NaCl und 50 mM MgCl₂ pH 9,5) behandelt. Es wurde wieder separiert und mit

Detektionslösung mit AMPPD 1:100 im Puffer 3 15 Minuten bei 37°C im Wasserbad inkubiert, dann die Chemilumineszenz im Lumineszenz-Photometer bei 477 nm (Lumacounter von Lumac) gemessen.

Ergebnis

Durch die Signalamplifikation des Cumarinfarbstoffes im Polymer konnte eine deutlich höhere Sensitivität als mit direkter Fluoreszenzmarkierung der DNA erreicht werden. Die Sensitivität liegt um den Faktor 100-1000 höher. Die Detektionsgrenze erreicht mit 1 - 0,1 pg DNA nahezu die Chemilumineszenz-Sensitivität.

Beispiel 19

Hybridisierung der Polymer-Oligonukleotidsonde mit amplifizierter DNA

Durch diese Sensitivitätssteigerung wird der direkte und damit besonders einfache Nachweis über die Fluoreszenz der Polymer-Oligonukleotidsonde eine sehr gute Alternative im Vergleich zu den bekannten Nachweis-Techniken wie Chemilumineszenz, Brom-Chlorindolylphosphat/Nitroblau-Tetrazolium-Farbstoffreaktion und die radioaktive Methoden.

Die Amplifikation der Target-DNA wurde nach der Polymerase Chain Reaktion (EP-A 200 362; 201 184) und alternativ nach der Hairpin Amplifikations-Methode (EP-A 427 074) durchgeführt.

Zur PCR-Reaktion wurden eingesetzt 2 µg genomische DNA von *Nitrosomonas europae*, 2 µmol Primer 1 (5'-dATCCAGTTGCTTCAAC) und Primer 2 (5'-ACTGGCAGGCAGCAG), 2,5 Units Taq-Polymerase von Cetus/Perkin-Elmer sowie jeweils 200 µmol dNTPS in insgesamt 100 µl PCR-Puffer (50 mM KCl, 10 mM Tris/HCl pH 8,3, 1,5 mM MgCl₂, und 0,01 % Gelatine). Die Amplifikation wurde in einem PCR-Prozessor der Firma Cetus/Perkin-Elmer durchgeführt. Mit den Ansätzen wurde zunächst eine Initialschmelzung der DNA 2 Minuten, 30 Sek, bei 94°C durchgeführt, dann pro Zyklus 1 Min, bei 94°C die DNA denaturiert, 2 Minuten bei 40-45°C das Primer-Annealing und 3 Minuten bei 72°C die Primer-Extension durchgeführt. Nach 35 Zyklen wurde abschließend eine 20 Minuten-Extension bei 72°C durchgeführt und die Ansätze bei 4°C gekühlt.

Die amplifizierte DNA wurde 5 Minuten bei 100°C denaturiert und dann die Ansätze sofort auf 0°C gekühlt, 200 µl eiskaltes 20xSSC wurden zugegeben und sofort auf Nitrocellulose oder Nylonmembranen mit Hilfe eines Minifold II Filtrationsgerätes der Firma Schleicher und Schüll aufgetragen. Die DNA auf den Filtern wurde 2 Stunden bei 80°C fixiert.

Die Slot Blot Hybridisierung mit der Polymer-Oligonukleotidsonde und Nachweis erfolgte analog wie im Beispiel 18 beschrieben.

Ergebnis

Durch die Kombination der Target-Mukleinsäure-Amplifikation mit der Signalamplifikation des Cumarinfarbstoffes im Polymer wurde eine Sensitivität erreicht, die die Detektion einzelner DNA-Moleküle ermöglicht. Die Auswertung über die Polymer-Fluoreszenz wird damit eine echte Alternative zu der sensitiven Chemilumineszenz-Methode. Im Gegensatz zu der enzymatischen Chemilumineszenzbildung kann die Fluoreszenz im Polymer direkt gemessen werden.

Patentansprüche

1. Biologisch aktive Polymere der allgemeinen Formel (I),



in welcher

- P eine polymere Komponente
- A ein biologisch aktiver Teil und
- q die Zahl 1 oder 2 bedeutet.

2. Biologisch aktive Polymere der Formel (I) gemäß Anspruch 1, worin Acryl-, Methacryl-, Vinyl- oder Styryl-Derivate oder Mischungen davon Monomerbausteine der polymeren Komponente sind.

- 3. Biologisch aktive Polymere der Formel (I) gemäß Anspruch 1, worin folgende Monomerbausteine zum Aufbau von P verwendet werden:**
Verbindungen der Formel (II):

5



10

in welcher


Z

für Wasserstoff, C₁-C₂₀-Alkyl, -CO-OR², -CO-NR³R⁴ oder -OOCR⁵ steht und

15

R¹, R², R³, R⁴ und R⁵ unabhängig voneinander Wasserstoff oder C₁-C₂₀-Alkyl bedeuten, Styrol, α -Methylstyrol oder Verbindungen der Formel (III)

20



25

in der

R⁶ **Wasserstoff oder Methyl,**

$$R^7 \quad CH_2 \text{ oder } SO_2,$$


m Null oder 1 und

X Halogen, $\text{SO}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Halogen}$, OMe, SO-CH_3 oder Methyl, worin Me für ein Äquivalent eines Metalls steht.

bedeuten,

1- und 2-Vinylnaphthalin, 1-Vinylcarbazol und Verbindungen, die zu solchen der Formel (III) analog sind, als aromatischen Grundkörper jedoch Naphthalin oder Carbazol enthalten, sowie sich von aromatischen Aminen, Phenolen, aromatischen Hydroxycarbon-, Hydroxysulfon-, Aminocarbon- und Aminosulfonsäuren ableitenden (Meth)Acrylamide und (Meth)Acrylate der Formel (IV)

40



45

in der

R⁸ für Wasserstoff, SO₃H, COOH, SO₃Me oder COOMe steht, wobei Me ein Äquivalent eines Metalls ist, bedeutet und

 R^9 für

50



55

steht. mit R^{10} = Wasserstoff oder Methyl

4. Biologisch aktive Polymere gemäß Anspruch 1, worin A Biotin, Digoxigenin, Digoxin, Digitoxigenin oder Oligonukleotide aus 1 bis 80 Nukleotidbausteinen ist.
5. Biologisch aktive Polymere gemäß Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Monomerbausteine chelatisierende und/oder wasserlöslichkeitsvermittelnde und/oder Farbstoffgruppen enthalten.
6. Biologisch aktive Polymere gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß 10-90 Gew.-% wasserlöslichkeitsvermittelnde und/oder chelatisierende Gruppen bezogen auf das Gesamtpolymer (= 100 Gew.-%) im Polymer enthalten sind.
7. Biologisch aktive Polymere gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil der Farbstoffgruppen 1 bis 99 Gew.-% bezogen auf das Gesamtpolymer ist.
8. Verwendung von biologisch aktiven Polymeren gemäß Anspruch 1 für immunologische Zwecke und zur Markierung von biologischen Substanzen.

DERWENT - EP 591807

1/1 WPIL - (C) Derwent
 AN - 1994-119991 [15]
 XA - C1994-055516
 TI - New biologically active polymers, e.g. contg. biotin gp. - used for immobilisation or detection of bio:molecules, e.g. nucleic acids or proteins
 DC - A13 A14 A96 B04 D16
 PA - (FARB) BAYER AG
 IN - HEILIGER L; KUCKERT E; LOEBBERDING A; SPRINGER W
 NP - 5
 NC - 13
 PN X EP-591807 A2 19940413 DW1994-15 C08F-008/00 Ger 25p *
 AP: 1993EP-0115564 19930927
 DSR: BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE
 - DE4322884 A1 19940414 DW1994-16 C08F-004/00 21p
 AP: 1993DE-4322884 19930709
 - JP06199930 A 19940719 DW1994-33 C08F-008/00 19p
 AP: 1993JP-0273143 19931005
 - EP-591807 A3 19940524 DW1995-25 C08F-008/00
 AP: 1993EP-0115564 19930927
 - US5453461 A 19950926 DW1995-44 C08F-008/00
 AP: 1993US-0131368 19931004
 PR - 1993DE-4322884 19930709; 1992DE-4234079 19921009
 CT - DE4034461 (Cat. Y); EP-302715 (Cat. Y); EP-323692 (Cat. Y); EP-350233 (Cat. Y); EP-462644 (Cat. Y); US4829098 (Cat. Y); US5045480 (Cat. Y); No-SR.Pub
 I/ - C08F-008/00 A61K-031/415 A61K-031/70 C07H-019/10 C07H-019/20 C08F-004/04 C08F-004/32 C08G-083/00 C08G-085/00 C08L-101/02 C09B-069/10 G01N-033/53
 AB - EP-591807 A
 Biologically active polymers of formula P-(A)q are new: P = polymer component (pref. derived from (meth)acrylic, vinyl or ethyl deriv. monomer units or mixts.); A = biologically active component; q = 1 or 2.
 - USE/ADVANTAGE - (I) can be linked with biomolecules (e.g. nucleic acids or proteins), and are useful in specific immobilisation or detection reactions (for quantitative analysis) of such molecules. (I) are useful for immunological purposes (claimed) (e.g. gene-probe tests) or for immobilising and labelling (claimed) biological materials (e.g. DNA). (I) can be linked directly with biomolecules in a homogeneous phase. Due to the controlled incorporation of the biologically active component, linking reactions can be carried out at high conversion without crosslinking. (Dwg.0/0)
 USAB- US5453461 A
 A biologically active water-soluble polymer is of general formula P-(A)q (I) where P represents a polymer component having an average mol wt. of 1000-1000000 which is linear, branched or cross-linked, the monomer units for the polymer component being selected from acrylic, methacrylic, vinyl or styryl units or mixt., and the monomer units opt. contain chelating agents or ionic or non-ionic water-solubilising gps.; A is a biologically active moiety selected from biotin, digoxigenin, digoxin, digitoxigenin, digitoxin and oligonucleotides having 1-80 nucleotide units, and q = 1 or 2. A and P are bonded by an amide, urea, ester, ether, or urethane gp.
 4C - CPI: A10-E01 A12-V A12-W11L B04-C03B B04-E01 B04-N04 B12-K04 D05-H07 D05-H09
 JP - 1994-15
 JE - 1994-16; 1994-33; 1995-25; 1995-44